



3M™ 467MP, 467MPF, 468MP

Klebstoff-Filme ohne Träger

Beschreibung

Diese hochwertigen Acrylat-Klebstofffilme wurden insbesondere für die Schilderindustrie zur selbstklebenden Ausrüstung von Schildern entwickelt.

Sie zeichnen sich durch seine sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Temperaturbelastung, Feuchtigkeit, Chemikalien und Lösemittel aus. Die Klebkraft steigt mit Dauer der Verklebung zu einer hervorragenden Endklebkraft an.

Dieser Klebstoff-Typ ist UL und AGA anerkannt, erfüllt die FMI-Anforderungen und entspricht militärischen Spezifikationen sowie den Anforderungen der Automobilindustrie.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Anwendungen

Geeignet zur dauerhaften, belastbaren Befestigung verschiedener Werkstoffe wie Metall, Holz, Glas einige (hochenergetische) Kunststoffe sowie oberflächenbehandelter Werkstoffe (z.B. lackierte Flächen).

- Befestigen von Schildern und Emblemen
- Befestigen von Zierleisten und Dekorationen

Klebeband-Merkmale*	467MP	467MPF	468MP
Klebstoff	Acrylat	Acrylat	Acrylat
Farbe	transparent	transparent	transparent
Dicke	0,05 mm	0,05 mm	0,13 mm
Schutzabdeckung	weiß, 0,09 mm	Polyesterfolie 0,05mm	weiß, 0,09 mm
Schälkraft auf Stahl**	55 N / 100 mm	55 N / 100 mm	76 N / 100 mm
Temperaturbeständigkeit °C <ul style="list-style-type: none">• dauernd• kurzzeitig	- 40 °C bis + 120 °C + 175 °C		
Witterungsbeständigkeit	ohne Beanstandung		

** ASTM Testmethode D 3330 M:

- Verweilzeiten ≥ 1 Min.
- Abzugswinkel 180°
- Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/Min.
- Test bei 22° C / 50 % r. F.

Lieferdaten	467MP	467MPF	468MP
Rollenlänge (m)	55 m		
Rollenbreite (mm)			
• minimal	25 mm		
• maximal	1.180 mm		
Schneidetoleranz	± 0,8 mm		
Kerninnendurchmesser	76,2 mm		
Formstanzteile	auf Anfrage		

Verarbeitung

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information „Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder“ beschrieben. Diese sowie weitere technische Informationen können Sie per Fax-Abruf direkt anfordern unter 01805-234-007 (7 x 24 Std.).

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20° C Lagertemperatur.

* Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier