



## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ Scotch® Abdeckband 2328

---

#### 1) Teilenummern

06034 – 18 mm x 50 m

06309 – 24 mm x 50 m

06311 – 36 mm x 50 m

51286 – 48 mm x 50 m

51287 – 72 mm x 50 m

#### 2) Beschreibung und Endverwendungen

Scotch® Klebeband 2328 ist ein beiges Abdeckband, das speziell für den Autoreparaturbereich entwickelt wurde und ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten bietet. Es ist mit einer Vielzahl von Trägermaterialien und allen geläufigen Reparaturlack-Systemen kompatibel. Aus Krepppapier hergestellt, bietet es hervorragende Anpassung und Haftfähigkeit an Ecken, einen sicheren Halt und einfache und saubere Entfernung.

Erhältliche Größen:

Breite (mm): 18, 24, 36, 48, 72

Länge (m): 50

Merkmale	Vorteile	Nutzen
Latex-gesättigtes Krepp	Formbar  Dünne Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln Einfaches Abreißen per Hand Gutes Haften am Lack  Beständigkeit gegenüber Silber	Geeignet zum Abdecken von gekrümmten Bereichen Gute Lackierlinie Kein Durchschlagen der Farbe Gute Handhabung Große Beständigkeit gegenüber abblätternder Farbe Leicht zu entfernen
Vernetztes Kautschuk-Harz	Soforthaftung Große Haftkraft	Klebt mühelos Widerstand gegenüber abhebenden Kräften



## 3) Physikalische Eigenschaften

Gesamtdicke:	0,135 mm	AFERA 4006
Haftung an Stahl:	6,5 N/25 mm	AFERA 4001
Zugfestigkeit:	88 N/25 mm	AFERA 4004

## 4) Gebrauchsanweisung

1. Vergewissern Sie sich, dass der Bereich/das Trägermaterial, das abgeklebt werden soll, sauber und trocken ist, bevor das Klebeband angebracht wird.

2. Scheibengummis und Kunststoffteile sollten mit Hilfe eines Silikonentferners bzw. eines leichten Lösemittels gereinigt werden, um sicherzustellen, dass sie frei von Verunreinigungen sind, um die Haftfähigkeit des Klebebands zu verbessern.

3. Wenn das Klebeband gebrannt und über Nacht ruhen gelassen wurde und dadurch kühl und feucht geworden ist, empfehlen wir das Fahrzeug vor dem Entfernen des Klebebands zu erwärmen. Wird dies nicht getan, so können Rückstände des Klebstoffs am Fahrzeug haften bleiben.

Zufriedenstellende Leistung und sauberes Entfernen des Scotch® Klebebands 2328 wird bei vielen Trägermaterialien bei verschiedenen Temperaturen und unterschiedlicher Wirkungsdauer erreicht. Es sollten Tests durchgeführt werden, um die Leistungsparameter des Scotch® Klebebands 2328 bei Ihren Prozessbedingungen zu bestimmen. Das Optimum für Produktleistung und einfaches Entfernen besteht bei 80 °C für 60 Minuten.

## 5) Aufbewahrung

Schmutzfrei und trocken lagern. Eine Temperatur von 21 °C und 50 Prozent relative Luftfeuchtigkeit werden empfohlen.

## 6) Sicherheit

**3M™ Automotive Aftermarket Produkte sind AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.**

Verwenden Sie das Produkt immer so wie vorgesehen.

Wenn Sie Lösungsmittel etc. zur Reinigung der Oberfläche vor dem Anbringen des Produkts verwenden, achten Sie darauf Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden. Die korrekte PSA muss zu jeder Zeit getragen werden.

Wenn das Abdeckband nach Gebrauch vom Fahrzeug entfernt wird, sollte es nach den Richtlinien der örtlichen Behörden / des Landes entsorgt werden.



## 7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen



### **3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme**

Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20  
Fax: 0 21 31 / 14-32 00  
E-Mail: [Autoreparatur@3M.com](mailto:Autoreparatur@3M.com)  
[www.3M.de/autoreparatur](http://www.3M.de/autoreparatur)

### **3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme**

Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel.: 01 / 86 686-474  
Fax: 01 / 86 686-229  
E-Mail: [autoreparatur-at@mmm.com](mailto:autoreparatur-at@mmm.com)  
[www.3M-autoreparatur.at](http://www.3M-autoreparatur.at)

### **3M Schweiz GmbH Autoreparatur-Systeme**

Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Tel.: 044 / 724 91 42  
Fax: 044 / 724 94 40  
E-Mail: [3M-Auto.ch@mmm.com](mailto:3M-Auto.ch@mmm.com)  
[www.3M-autoinfo.ch](http://www.3M-autoinfo.ch)